xylazel,s.a.
PORRIÑO (PONTEVEDRA)

xylazel®



BARNIZ PARQUET Y TARIMA

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Clase de producto
XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA es un producto con poliuterano de un componente, incoloro, brillante, satinado o mate, especialmente desarrollado para la protección y decoración de la madera y corcho en suelos, parquets y tarimas.

Garantía de calidad
XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto **XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA**, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia
XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA protege eficazmente de forma preventiva a la madera contra la acción del medio ambiente, golpes, roces, rayado, agua y agentes químicos.

XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA destaca la belleza natural de la madera y resalta su veteado.
Gracias a su permanente transparencia y su capa de acabado actúa como barrera aislante entre la madera y el medio agresivo.

Características
- **XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA** proporciona a la madera un espléndido acabado mate, satinado o brillante, altamente eficaz y decorativo.
- Con transparencia muy permanente
- Gran facilidad de aplicación.
- Muy buena nivelación.
- No descuelga.
- Secado muy rápido. Al tacto 2 horas.
- Muy duro.
- Excelente relación dureza/elasticidad. No cuartea. No se agrieta.
- Muy transparente
- No amarilleante
- Resinas alcídicas modificadas con poliuterano
- Resistente al agua y agentes químicos de limpieza, ácidos, grasas. alcoholes etc.. Lavable
- Excelente resistencia a la abrasión, roces y golpes.
- Gran durabilidad.
- Aspecto final tipo vitrificado de gran dureza y brillo
- Muy económico, gracias a su elevado rendimiento. 13-16 m^2 por litro con una mano sin diluir (15-19 m^2 /litro diluido al 15%) y según tipos y condiciones de la madera.

Campos de aplicación
Excelente para lo protección y decoración de la madera, tanto nueva como restaurada, empleadas como pavimentos e incluso revestimentos, muebles,puertas y ventanas, en las que sea necesario un acabado de alta calidad, de acuerdo con las características y propiedades del producto.

Tonos de color
XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA es incoloro y altamente transparente. No amarillea con el tiempo.
Si se desea colorear la madera puede aplicarse previamente XYLAZEL DECORA Y PROTEGE MATE con el color deseado, obtenido de la carta de colores básicos o por mezcla, proporcionando así a la madera una protección contra hongos del azulado e insectos xylófagos (carcomas).

Tamaños de envases
750 mL. y 4 L.

2. DATOS TÉCNICOS

Brillante
Densidad a 20ºC: 0,893 - 0,903 g/mL
Viscosidad Brookfield a 20ºC: 2,6 - 5 poises
Punto de inflamación: >39ºC
Medida de brillo: 20° > 80

Satinado
Densidad a 20ºC: 0,905 - 0,918 g/mL
Viscosidad a 20ºC: 4-7 poises
Punto de inflamación: >39ºC
Medida de brillo: 60º 20-50

Mate
Densidad a 20ºC: 0,908 - 0,92 g/mL
Viscosidad a 20ºC: 3-6 poises
Punto de inflamación: >39ºC
Medida de brillo: 60º <25

Secado
El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 2-3 horas. Repintado: 18 horas aprox. Tiempo de pisado: 2-3 días.
Máxima dureza: 15 días

3. MODO DE EMPLEO

Preparación
Previamente al barnizado se recomienda que la madera esté seca (humedad relativa < 15%), lijada y limpia de sustancias que puedan perjudicar la película de barniz. Recomendamos aplicar, antes de barnizar, 1 ó 2 manos de XYLAZEL FONDO para dar una eficaz protección contra la humedad, insectos y hongos que puedan perjudicar y deteriorar la madera.

Madera nueva
Aplicar la primera mano diluida hasta un 15 % con DILUYENTE XYLAZEL o white spirit, y una vez seca aplicar la 2ª y 3ª mano sin diluir, siendo recomendable lijar entre operaciones para lograr un mejor agarre y acabado.

Maderas ya barnizadas
A) Barniz en buen estado: Limpiar y lijar la superficie, aplicando posteriormente 1 ó 2 manos de **XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA**.
B) Barniz en mal estado: Eliminar el barniz suelto (escamado) de toda la superficie y proceder al barnizado como si se tratase de madera nueva.
XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA tiene una excelente adherencia, pero barnices antiguos muy endurecidos pueden provocar falta de adherencia. Hacer ensayos de compatibilidad con barnices viejos y si no hay adherencia eliminar toda la capa antigua.

Consumo
62 - 74 mL/m^2
aproximadamente, en condiciones normales, sin diluir y según tipo de madera. Recomendamos 2 ó 3 manos del producto.

Aplicación
XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA se presenta listo para su empleo.Se puede aplicar a brocha, pincel, rodillo, airless y pistola. Agitar y remover bien el contenido del envase. Aplicar con pincel plano en el sentido del veteado de la madera. Una vez seco, aproximadamente después de 18 horas, dar la 2ª mano.

Para conseguir un efecto uniforme y una protección contra carcomas y hongos, aconsejamos una mano previa de XYLAZEL FONDO.

En las maderas ricas en resinas, limpiar la resina de la superficie con un disolvente nitro antes del tratamiento con **XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA**.

Los colores propios de las maderas o el agrisamiento que pueden tener antes de aplicar **XYLAZEL BARNIZ PARQUET Y TARIMA**, influye en el tono de color del acabado.

Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto y también cuando se ha consumido totalmente.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Propiedades y características de la madera tratada
Una vez seco el producto no incrementa la

P0934100

Mantenimiento
Las maderas viejas o nuevas que hayan sido tratadas previamente con XYLAZEL u otro tipo de barniz, y que al cabo del tiempo necesiten una nueva mano de mantenimiento, han de ser lijados, eliminando las viejas capas de producto, aunque XYLAZEL sobre XYLAZEL puede aplicarse directamente.

Limpieza de útiles
Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, white spirit o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad
Aplíquese con bueno ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.
Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.
El uso indebido puede provocar daños a la salud.
No mezclar con otros productos.
Clasificación y etiquetado según R.D. 255/2003

Almacenamiento y manipulación
Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.
No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30°C.
Evitar que el producto llegue a las aguas.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424
E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)



APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com



AENOR
Empresa Registrada
ER-0080/1/00